

## אנטיקו שליכט מינרלי צבעוני

### תיאור המוצר :

אנטיקו שליכט צבעוני על בסיס סיד בור, לשימוש פנימי וחיצוני.

### שימושים :

• אנטיקו הוא שליכט צבעוני בעל מרקם ייחודי הדומה לאבן טבעית, המאפשר ליצור מרקמים דקורטיביים שונים ברמות ברק משתנות. אנטיקו הוא בעל כושר נשימה גבוה ועמידות בפני רטיבות.

### תכונות :

- יצירת אפקטים וטקסטורות מיוחדות.
- ליישום בשתי שכבות.
- מתאים כבסיס לסיליקון וואש.
- אטום למים ונושם.
- כושר הדבקה מעולה ונוח לעבודה.
- עמידות טובה מאוד ב-UV ואינו רעיל.

### הוראות יישום:

• על שטח היישום להיות נקי מאבק, לכלוך, שמנים ושכבות רופפות. אין ליישם על גבי קירות רטובים.  
• על גבי טיח שחור/שליכט לבן: יש לשטוף את הקיר מאבק ולכלוך, 24 שעות לפני היישום וליישם ישירות על גבי הטיח השחור/שליכט לבן.

### קירות חיצוניים:

• יישום על גבי תשתית חדשה (בטון, גבס וכדומה): לאחר ייבוש מוחלט של התשתית (שבועיים לפחות), יש ליישם "יסוד מקשר". יישום על גבי תשתית ישנה (שפריץ ישן, קירות משופצים, מתוקנים וכדומה): יש לקלף צבע רופף ולבצע תיקונים. לאחר מכן, יש ליישם "יסוד לחיזוק תשתית".

### קירות פנימיים:

• יישום על גבי תשתית חדשה (בטון, גבס וכדומה): לאחר ייבוש מוחלט של התשתית (שבועיים לפחות), יש ליישם "יסוד מקשר" או "שכבה ראשונה". יישום על גבי תשתית ישנה (שפריץ ישן, קירות משופצים, מתוקנים וכדומה): יש לקלף צבע רופף ולבצע תיקונים. לאחר מכן, יש ליישם "בונדר פנים" (בונדרול פנימי).

• שכבה ראשונה: יש ליישם אנטיקו באמצעות מרית (מאלדג'), עד כיוסו מלא של הקיר.

• שכבה שניה: ניתן ליישם בשלושה אופנים:

1. גימור חול-עדין: לאחר שהשכבה הראשונה התייבשה, יש ליישם שכבה דקה של אנטיקו בעזרת מאלדג'. לאחר כ-10 דקות יש לשפשף בעזרת ספוג לח, בתנועות סיבוביות עד לקבלת המרקם הרצוי.

2. גימור מוחלק-חצי מוחלק: לפני ייבוש השכבה הראשונה, יש ליישם שכבה דקה של אנטיקו בתנועות סיבוביות על גבי כל המשטח. לאחר מספר דקות, יש להחליק את ה- אנטיקו בעזרת מאלדג' נירוסטה נקי בתנועות עגולות עד לקבלת המרקם הרצוי.

3. גימור עתיק (אנטיקו פצוע): לאחר שהשכבה הראשונה התייבשה, יש למרוח אנטיקו בנגיעות באופן אקראי, על גבי כל המשטח, ובעזרת מאלדג' מגהצים ומהדקים בתנועות סיבוביות עד לקבלת המרקם הרצוי. לאחר כ-10 דקות יש להחליק שוב מספר פעמים עד לקבלת רמת החלקות הרצויה. לאחר הייבוש, יש ליישם סיליקון וואש בגוון הרצוי ולנגב את המשטח עם הספוג בתנועות סיבוביות עד לקבלת הענגות הרצויה.

• על מנת למנוע קליטת לכלוך ואבק ולשיפור האטימות, יש ליישם סילר NSG-303, 0.3 ליטר למ"ר, לאחר שחלפו לפחות 48 שעות מסיום העבודה.

[www.nadir.co.il](http://www.nadir.co.il)

## אנטיקו

### נתונים טכניים

טמפ' יישום - 5-30 מעלות צלזיוס



גוון - לפי קטלוג נדיר



אריזה - 25 ק"ג, 7 ק"ג



הרכב - סיד בור בן שנה, שרף אקרילי, סיליקה מובחרת, חומרים ראולוגיים וחומרים דוחי מים ופטיות.



ניקוי במים



יישום - מרית (מאלדג')/שפכטל נירוסטה



אחסון במקום מוצל ויבש



כושר כיסוי ל-25 ק"ג: 12-15 מ"ר תלוי בסוג התשתית והגימור הרצוי



ייבוש - למגע: 2-3 שעות, ייבוש סופי: 72 שעות



משקל סגולי 1.70 ק"ג לליטר



חיי מדף 12 חודשים באריזה מקורית



### אזהרות והוראות בטיחות:

- אין ליישם אנטיקו כאשר צפוי גשם, 36 שעות לאחר היישום.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים.
- אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות ומעל ל-30.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להקפיד על אוורור נאות של מקום העבודה.
- במקרה של חדירת חומר לעיניים, יש לשטוף בהרבה מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

[www.nadir.co.il](http://www.nadir.co.il)