

## תדלק

### ציפוי מינרלי מרוקאי אותנטי

#### תיאור המוצר :

**תדלק** ציפוי מינרלי מרוקאי אותנטי, על בסיס סיד אוורירי, לשימוש פנימי.

#### שימושים :

• **תדלק** משמש כציפוי מינרלי דקורטיבי, בסגנון מרוקאי, בעל מראה מעונן ואוורירי, בגימור חלק מבריק או חלק מט, המיושם בשתי שכבות.

#### תכונות :

- אטימות גבוהה למים ונושם.
- מראה קלאסי תלת מימדי.
- ליישום בשתי שכבות.
- מרקם חלק ומעונן.
- כושר הדבקה מעולה ונוח לעבודה.
- עמידות טובה מאוד ב-UV.

#### הוראות יישום:

- על שטח היישום להיות נקי מאבק, לכלוך, שמנים ושכבות רופפות. אין ליישם על גבי קירות רטובים.
- על גבי טיח שחור/שליכט לבן: יש לשטוף את הקיר מאבק ולכלוך, 24 שעות לפני היישום וליישם ישירות על גבי הטיח השחור.

#### קירות חיזוניים:

- יישום על גבי תשתית חדשה (בטון, גבס וכדומה): לאחר ייבוש מוחלט של התשתית (שבועיים לפחות), יש ליישם "יסוד מקשר". יישום על גבי תשתית ישנה (שפריץ ישן, קירות משופצים, מתוקנים וכדומה): יש לקלף צבע רופף ולבצע תיקונים. לאחר מכן, יש ליישם "יסוד לחיזוק תשתית".

#### קירות פנימיים:

- יישום על גבי תשתית חדשה (בטון, גבס וכדומה): לאחר ייבוש מוחלט של התשתית (שבועיים לפחות), יש ליישם "יסוד מקשר". יישום על גבי תשתית ישנה (שפריץ ישן, קירות משופצים, מתוקנים וכדומה): יש לקלף צבע רופף ולבצע תיקונים. לאחר מכן, יש ליישם "בונדר פנים".

- שכבה ראשונה: יש ליישם **תדלק** באמצעות מרית (מאלדג'), עד לכיסוי מלא של הקיר, תוך יצירת מרקם לא חלק. רצוי להשאיר "משיכות" של תנועות המאלדג'.
- שכבה שנייה: ניתן ליישם בשני אופנים:

1. גימור מוחלק מט: מעט לפני ייבוש השכבה הראשונה, יש ליישם **תדלק** בשכבה דקה ובתנועות סיבוביות בעזרת מאלדג' נירוסטה על גבי כל המשטח. לאחר כמה דקות, יש להחליק עד לקבלת חלקות רצויה.
  2. גימור מוחלק מבריק: לקבלת ברק, יש להמשיך ולהחליק את השכבה השנייה, לפני הייבוש הסופי, עד לקבלת חלקות וברק רצויים. ההחלקה חייבת להיעשות בעזרת מאלדג' נירוסטה איכותי.
- אפשרות א': לקבלת תוספת ברק ולשיפור האטימות, לאחר ייבוש מוחלט של ציפוי הגמר של התדלק יש ליישם BEEZ WAX בעזרת ספוג ולהבריקו באמצעות בד כותנה נקי.
  - אפשרות ב': על מנת למנוע קליטת לכלוך ואבק ולשיפור האטימות, יש ליישם סילר NSG-303, 0.3 ליטר למ"ר, לאחר שחלפו לפחות 48 שעות מסיום העבודה.

# תדלק

## נתונים טכניים

טמפ' יישום - 5-30 מעלות צלזיוס



גוון – לפי קטלוג נדיר



אריזה – 25 ק"ג, 7 ק"ג



הרכב – סיד אוורירי (בור) בן חצי שנה לפחות, שרף פולימרי אקרילי, גרגרי שיש, חומרים ראולוגיים וחומרים דוחי פטריות ועובש.



ניקוי במים



יישום – מרית (מאלדג') / שפכטל נירוסטה



אחסון במקום מוצל ויבש



כושר כיסוי ל-25 ק"ג: כ-1.50 ק"ג למ"ר, תלוי בסוג התשתית והגמר הרצוי



ייבוש למגע: 3 שעות,  
ייבוש סופי: 72 שעות



משקל סגולי 1.60 ק"ג לליטר



חיי מדף 12 חודשים באריזה מקורית



### אזהרות והוראות בטיחות:

- אין ליישם **תדלק** כאשר צפוי גשם, 36 שעות לאחר היישום.
- אין ליישם כאשר הקירות רטובים.
- אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות ומעל ל-30.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להקפיד על אוורור נאות של מקום העבודה.
- במקרה של חדירת חומר לעיניים, יש לשטוף בהרבה מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

[www.nadir.co.il](http://www.nadir.co.il)