

## NCP - 701

### הרבצה צמנטית רב תכליתית

#### תיאור המוצר :

טיח צמנטי ליישום שכבת הרבצה לקירות חוץ ופנים. בעל תו תקן 1920 חלק 1 ובעל 3 היתרים מספר: 59795 לסביבה רגילה, 59794 לסביבה ימית ו-59796 כתשתית לחיפויים קשיחים.

#### שימושים :

**NCP - 701** משמש כשכבה מקשרת למערכת הטיח. ליישום על גבי מגוון תשתיות: בטון, בלוק צמנט ובלוק איטונג. מתאים לשימוש במבנים פרטיים וציבוריים, בסביבה רגילה ובסביבה ימית וכתשתית לחיפויים קשיחים. לשימוש פנימי וחיצוני.

#### תכונות :

- בעל כושר הדבקות גבוה למגוון תשתיות.
- אוטם ומונע חדירת מים.
- נוח לעבודה ומוכן לשימוש, בתוספת מים בלבד.
- חוזק בכפיפה גדול מ-5 מגה פיקסל.
- חוזק בלחיצה גדול מ-15 מגה פיקסל.
- כושר הדבקות במשיכה לאחר 28 יום גדול מ-0.5 מגה פיקסל.

#### הוראות יישום :

• על שטח היישום להיות נקי מאבק, לכלוך, שמנים ושכבות רופפות.

• חובה לשטוף ולהרטיב את התשתית לפני היישום. **NCP - 701** מומלץ ליישם על תשתית לחה מעט.

• **NCP - 701** יש ליישם על פי דרישות התקן הישראלי ת"י 1920 חלק 1 וחלק 2.

• יישום ידני: מוסיפים את תכולת השק למים נקיים, תוך כדי ערבול במערבל חשמלי ידני או טפלה, עד לקבלת הסמיכות המתאימה. ממתינים 5 דקות ומערבלים שוב. כמות מים רצויה ל-25 ק"ג : 6-7 ליטר מים.

• יש ליישם בעזרת מאלדג' מתכת שכבה אחידה ומחוספסת מעט של **NCP - 701** בעובי 2-5 מ"מ. יש להדק היטב את שכבת **NCP - 701**.

• יישום מכני: שופכים את תכולת השק למכונת התזה ומכוונים את מד המים לפי העבידות הרצויה. יש להתיז שכבה של **NCP - 701** בעובי הרצוי וליישר באמצעות מאלדג' מתכת עד לקבלת שכבה אחידה ומחוספסת מעט.

• הטבעת רשת: מיד לאחר היישום (ידני או מכני) יש להטביע בתוך שכבת **NCP - 701** רשת אינטרגלאס 3\*3, במשקל 45 גרם למ"ר באמצעות מאלדג'. יש להדק היטב את הרשת לשכבת **NCP - 701**.

• אשפרה: לאחר 24 שעות, חובה לבצע אשפרה במשך 3 ימים רצופים, 3 פעמים ביום.

## NCP - 701

### נתונים טכניים

טמפי' יישום - 5-30 מעלות צלזיוס



גוון - לבן



אריזה - שק 25 ק"ג



הרכב - חולות מובחרים, צמנט לבן, פולימרים, מלאנים ומוספים מיוחדים.



ניקוי במים



יישום - מאלדג' מתכת



אחסון במקום מוצל ויבש.



כושר כיסוי: כ-7.5 ק"ג למ"ר לשכבה בעובי 5 מ"מ.



זמן פתוח: 20-40 דקות,  
זמן עבודה: 60-90 דקות,  
זמן ייבוש : 48 שעות.



משקל סגולי 1.45 ק"ג לליטר



חיי מדף 6 חודשים באריזה מקורית.



### אזהרות והוראות בטיחות:

- אין ליישם NCP - 701 כאשר צפוי גשם, 36 שעות לאחר היישום.
- אין ליישם כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות ומעל ל-30.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש להקפיד על אורור נאות של מקום העבודה.
- במקרה של חדירת חומר לעיניים, יש לשטוף בהרבה מים ולפנות לקבלת עזרה רפואית.